

Antisol[®] E20



Antievaporante per calcestruzzo

Descrizione

Antisol E 20 è un'emulsione liquida di colore bianco, pronta all'uso, che applicata con apparecchio polverizzatore, forma una pellicola aderente al sottofondo, leggermente elastica ed impermeabile.

Campi di impiego

Antisol E 20 permette di ottenere una duratura ed uniforme protezione del calcestruzzo fresco dal troppo rapido essiccamento dovuto all'azione del sole e del vento e quindi di evitare la formazione di fessurazioni superficiali del conglomerato in fase di indurimento.

Modalità di impiego

Antisol E 20 deve essere normalmente applicato puro, con apparecchio polverizzatore alla pressione di circa 1 atm, direttamente sul calcestruzzo fresco in una sola passata.

L'applicazione deve avvenire immediatamente dopo la posa in opera del calcestruzzo od appena evaporata l'acqua di affioramento, curando di realizzare una pellicola protettiva continua e costante.

Avvertenze

Antisol E 20 assicura una protezione antievaporante continua ed efficiente per almeno 15 giorni dall'applicazione, con successiva diminuzione progressiva dell'effetto, fino alla sua scomparsa.

La pellicola di Antisol E 20, dopo 2-3 ore dall'applicazione, non viene più danneggiata dalla pioggia.

Fabbisogno

Il consumo di Antisol E 20 è di 135-200 gr di prodotto per ogni mq di superficie, utilizzando un idoneo apparecchio polverizzatore azionato da un solo operatore; è possibile, in otto ore di lavoro, trattare circa 1.000 mq di calcestruzzo.

Conservazione

Antisol E 20 deve essere immagazzinato ad una temperatura superiore a + 5° C e teme il gelo.

Misure di sicurezza

Non è prevista alcuna precauzione particolare.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.

20123 Milano - Via E. De Amicis 44 - Tel. 02.72126.1 Fax 02.8055649
Stabilimenti: Como Rebbio e Cerano (NO)

